



Aditivo para lechada de cemento resistente a las manchas Grout Boost®

DATOS DEL PRODUCTO

1. Nombre del producto

Aditivo para lechada de cemento resistente a las manchas Grout Boost®

2. Fabricante

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504 U.S.A.
800.323.7407 Office
800.952.2368 Fax
www.groutboost.com

3. Descripción

El aditivo Grout Boost se mezcla con lechada a base de cemento en vez de con agua cuando la lechada se coloca para impermeabilizar y evitar las manchas de lechadas de cemento a base de aceite. Para uso en interiores y exteriores.

Beneficios y características claves

- **Repele la suciedad y es resistente a las manchas.**
- **Se mezcla con cualquier lechada estándar de cemento portland en vez de con agua.**
- **La lechada de cemento nunca requiere sellado.**
- **No afecta la cobertura de color de la lechada de cemento.**

Cobertura

Para conocer las proporciones de cobertura, consulte las coberturas publicadas por el fabricante de la lechada de cemento. Por lo general, el aditivo Grout Boost no altera las proporciones de cobertura publicadas de la lechada de cemento.

Envases

Recipiente de plástico de 798 ml para usar con una bolsa de 4.4 a 4.5 kg de lechada de cemento lijada

Recipiente de plástico de 1.4 l para usar con una bolsa de 3.6 a 4.5 kg de lechada de cemento sin lijar

Recipiente de plástico de 2.1 l para usar con una bolsa de 11.3 kg de lechada de cemento lijada

Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No lo almacene donde esté expuesto a la luz solar directa.

Vida útil

12 meses desde la fecha de fabricación en el envase cerrado. Una vez abierto, almacene el producto sin usar en un recipiente sellado y úselo dentro de los 6 meses posteriores.

Limitaciones

Con el aditivo para lechada de cemento resistente a las manchas Grout Boost®, no es necesario sellar la lechada de cemento. Si es necesario sellar mosaicos o piedras, hágalo antes de aplicar la lechada de cemento o consulte la página www.groutboost.com para conocer una lista de los selladores aprobados. Evite aplicar el sellador en los bordes de los mosaicos o las piedras, ya que puede impedir la fijación correcta de la lechada de cemento. Si desea intensificar los mosaicos o la lechada de cemento, utilice un intensificador a base de solvente.

No utilice el aditivo Grout Boost con lechadas de cemento que ya sean resistentes a las manchas, o con lechadas líquidas, listas para usar o de resina epoxi. Algunas superficies de mosaicos, entre ellas, mosaicos de cerámico esmaltados, mármol, piedra y mosaicos aglomerados, se pueden rayar, manchar o dañar cuando se aplica una lechada lijada o con color. Siga las recomendaciones del fabricante o realice una prueba en un área pequeña antes de utilizar el producto, para determinar su idoneidad. No se recomienda para instalaciones que requieren resistencia a las sustancias químicas. Nunca mezcle el aditivo Grout Boost con aditivos de látex ni ningún otro aditivo.

Precauciones

Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al 888-853-1758.

Esta Hoja de datos del producto se confeccionó de buena fe según la información disponible al momento de la publicación. Su objetivo es brindarles a los usuarios información y consejos para la aplicación y el uso correcto de los productos de la marca Grout Boost en condiciones ambientales y laborales normales. Dado que cada proyecto es diferente, H.B. Fuller Construction Products Inc. ("HBF-CP") no se hace responsable de las consecuencias de las variaciones de dichas condiciones o en condiciones no previstas por HBF-CP.

4. Datos técnicos

Propiedades físicas	
Estado físico	Emulsión líquida
Color	Blanco; transparente al secarse
Olor	Ninguno
Viscosidad	Delgada, líquida
Peso por galón	3.8 kg ± 0.045 kg
Peso por litro	1 kg
Almacenamiento	Almacene el producto en un lugar fresco y seco. No lo exponga ni lo almacene a la luz solar directa.
Vida útil	1 año como máximo desde la fecha de fabricación en un envase cerrado.
Estabilidad al congelar y descongelar	Este producto es estable al congelarlo y descongelarlo.
Compuestos orgánicos volátiles (VOC):	Menos de 50 gramos por litro

5. Instrucciones de instalación

Preparación de la superficie

Para conocer el procedimiento de preparación de la superficie, consulte las instrucciones del fabricante de la lechada de cemento.

Mezcla

Agite bien antes de usar. Vierta todo el contenido del recipiente de aditivo Grout Boost en un cubo de mezcla limpio y luego agregue de a poco la bolsa completa de polvo de lechada de cemento según se describe en la sección Envases. Mezcle bien. Déjela reposar en el recipiente durante 10 minutos, luego mezcle nuevamente.

Coloque la lechada de cemento según las instrucciones del fabricante. Para lograr la consistencia de color en toda la instalación, cuando use varios recipientes para el mismo trabajo, use la misma cantidad de líquido para las proporciones de lechada de cemento.



Nota: Algunos colocadores de mosaicos con experiencia pueden requerir una consistencia de lechada de cemento en particular. Si este es el caso, comience agregando aproximadamente 3/4 del recipiente del aditivo Grout Boost. Siga agregando más aditivo Grout Boost hasta lograr la consistencia deseada. Si agregó todo el producto Grout Boost y requiere más líquido para lograr la consistencia deseada, puede agregar hasta 148, 177 o 355 ml de agua fresca y limpia se puede añadir a los 798 ml, 1.42 l o 2.07 l contenedor, respectivamente. La mezcla debe ser fácil de esparcir, pero no vertible. Si mezcla la mitad de la bolsa de lechada de cemento, hágalo de acuerdo con lo descrito más arriba, aproximadamente la mitad del recipiente de 798 ml.

Limpieza

Para limpiar, consulte las instrucciones del fabricante de la lechada de cemento. El aditivo Grout Boost no altera el proceso de limpieza como lo describe el fabricante de la lechada de cemento.

Deje curar la lechada de cemento al menos 10 días o según los requerimientos del fabricante de la lechada de cemento, cualquiera sea mayor, antes de comenzar con la limpieza de rutina (como trapear).

Protección

Proteja la instalación terminada del tránsito y los impactos por al menos 24 horas, y de la inmersión en agua o el congelamiento por 10 días o según los requerimientos del fabricante de la lechada de cemento, cualquiera sea mayor. No es necesario sellar la lechada de cemento. Si se derrama un poco de producto, límpiolo de inmediato. Si una mancha persiste después de la limpieza inicial, siga el procedimiento de limpieza recomendado en www.groutboost.com.

6. Disponibilidad

Para obtener información sobre la disponibilidad del producto, visite la página www.groutboost.com.

7. Garantía

H.B. Fuller Construction Products Inc. ("HBF-CP") ofrece una garantía limitada de 20 años para este producto cuando se instala de acuerdo con las especificaciones impresas de HBF-CP y con los estándares de la industria y códigos de construcción aplicables. HBF-CP garantiza al propietario original que el producto estará libre de defectos de fabricación, resistirá manchas y no se deteriorará bajo uso normal por 20 años desde la fecha de fabricación. La fecha de fabricación está localizada en la parte inferior del contenedor. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de la lechada de concreto, y no elimina la necesidad del mantenimiento de rutina y limpieza de la lechada. Esta garantía limitada cubre los reclamos que resulten por defectos de fabricación del aditivo Grout Boost. Nota: Todos los productos basados en cemento Portland, incluyendo la lechada de cemento, tiene el potencial de eflorescencia y oscurecimiento de color, que no son considerados como defectos de fabricación. Para cualquier reclamación válida del aditivo Grout Boost, HBF-CP puede, como su única elección, hacer uno o más de los siguientes:

(1) proveer al propietario con el material y mano de obra necesario para reparar o reemplazar la porción específica de la instalación que se pruebe ser defectuosa; (2) reemplazar el aditivo Grout Boost; y/o (3) reembolsar el precio de compra del aditivo Grout Boost. El material y mano de obra suministrados durante un reemplazo no extenderá el periodo de garantía limitada original. Debido a la disponibilidad del color del mosaico, piedra o lechada, HBF-CP no puede garantizar una igualación exacta del mosaico, piedra o lechada usados para la instalación. HBF-CP no pagará más por el reemplazo de la instalación que el precio de compra por pie cuadrado original de la porción siendo reemplazada, incluyendo material y mano de obra. EXCLUSIONES. HBF-CP no es responsable por el desgaste normal resultante del uso, falla estructural, mal uso del producto o mano de obra que no vaya de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los estándares aplicables de la industria. GARANTÍAS RENUNCIADAS. LA GARANTÍA MENCIONADA ANTERIORMENTE SE APLICA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS A LA EXTENSIÓN DE LA LEY. HBF-CP RENUNCIA EXPRESAMENTE O LIMITA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS INCLUYENDO GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD Y AJUSTE PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LIMITACIÓN DEL REMEDIO. EL REMEDIO DE REPARACIÓN / REEMPLAZO / REEMBOLSO MENCIONADO EN ESTA GARANTÍA ES EL ÚNICO REMEDIO CONTRA HBF-CP DISPONIBLE PARA EL DUEÑO O PARA CUALQUIER OTRA PARTE. EN NINGÚN CASO HBF-CP SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIAS) QUE SURJAN DE O ESTÉN CONECTADOS CON EL(LOS) PRODUCTO(S), NI PAGARÁ DAÑOS EN NINGUNA CANTIDAD QUE EXCEDA EL PRECIO ORIGINAL DE LA PORCIÓN SIENDO REEMPLAZADA, INCLUYENDO MATERIAL Y MANO DE OBRA. Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto dura una garantía implícita, así que la limitación anterior puede no aplicar a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. RECLAMACIONES DE GARANTÍA. El dueño deberá notificar a HBF-CP, por escrito, en menos de 15 días de haber descubierto el supuesto defecto o mancha. Enviar el reclamo por escrito junto con la prueba de compra a la siguiente dirección: H.B. Fuller Construction Products Inc. 315 South Hicks Road, Palatine, IL 60067-6972 Attn: Technical Support

8. Mantenimiento

El aditivo para lechada de cemento resistente a las manchas Grout Boost® repele la suciedad y es resistente a las manchas. Sin embargo, se recomienda realizar la limpieza de rutina con un limpiador de PH neutro, como un jabón detergente líquido para la limpieza diaria.

Algunos procedimientos de limpieza de pisos, como trapear con agua, pueden depositar residuos y suciedad en las juntas de la lechada. Se recomienda quitar el agua de trapeado de la superficie donde se aplicó la lechada y de los mosaicos antes de que ésta se seque.

9. Asistencia técnica

Llame al 1-866-614-7688 o visite la página www.groutboost.com